

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เกรดอิตาลีพรีเมียม ชนิดกึ่งเงา ที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซิน และสารที่ช่วยในการป้องกันเชื้อรา และตะไคร่ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทนทานนานสูงสุด 15 ปี จึงเหมาะสำหรับทาภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.23 - 1.27
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพู่กัน
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10 - 15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 - 3 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2-3 วัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเดลต้า #1770 หรือสีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา เดลต้า เมจิก ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | |
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้าคอนแทคไพร์เมอ #2000 หรือสีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว
 - ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา เดลต้า เมจิก ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างไกลจากแหล่งน้ำ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหน้าโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
- หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน
- ในกรณีกระเด็นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

- มอก.2514-2553 : สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
- มอก.2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ