

ดีลต้า

DELTA

PU WATERPROOF

ดีลต้า พียู วอเตอร์พรูฟ

โพลียูรีเทน ยืดหยุ่นสูง ทน UV
ทนทานน้ำรั่วซึม หลังคา ดาดฟ้า ผนัง



- กันรั่วซึม 100%
100% Waterproof.
- ยืดหยุ่นสูงมากกว่า 800%
Elastomeric 800%
- ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี
Weather & UV resistance
- น้ำซังได้มากกว่า 1 เดือน
Applicable to the water - soaked area more than 1 month
- อายุการใช้งาน 10 ปี
10Years Durability.



สีเดลต้า

เดลต้า พียู วอเตอร์พรูฟ

โพลียูรีเทน ทากันรั่วซึม
ลาดฟ้า หลังคา



ขนาดบรรจุ 4 กก. และ 20 กก.



กระเบื้องลอนคู่
ROMAN TILE



กระเบื้องโมเนีย
MONIER TILE



ผนังร้าว
CRACKED WALL



ไฟเบอร์ซีเมนต์
FIBER CEMENT



ลาดฟ้าคอนกรีต
CONCRETE DECK



เมทัลชีท
METAL SHEET

พื้นที่ใช้งาน / APPLICATION AREA



PAINT
AND
WATERPROOFING
SOLUTIONS

CONSTRUCTION CHEMICALS

เดลต้า พียู วอเตอร์พรูฟ วัสดุกันซึม ชนิดความยืดหยุ่นสูง
วัสดุทากันซึมประเภทโพลียูรีเทน พอลิเมอร์ **ชนิดไร้รอยต่อพร้อมใช้งาน**
เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะคล้ายแผ่นยาง สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำ 100 %
ยืดหยุ่นตัวสูง สามารถปิดรอยแตกร้าวของคอนกรีต จากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ไม่จำเป็นต้องเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นไฟเบอร์ **ทนต่อรังสี UV**
และสภาพอากาศ ที่รุนแรง สามารถรับแรงเสียดสีจากการสัญจรได้ และป้องกันการเกิดเชื้อรา

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สนิม น้ำยาบ่ม หรือเศษปูน เป็นต้น
2. หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
3. บริเวณขอบ บุม หรือรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ให้ทำการอุดหรือลบมุม
4. หากจำเป็นให้ปรับระดับพื้นผิว ให้ได้ระดับ เพื่อป้องกันน้ำขัง
5. กรณีพื้นผิวที่มีสีเก่าหรือวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพ ให้ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
6. กรณีที่พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน

ขั้นตอนการใช้งาน

- ขั้นที่ 1 รองพื้นด้วยการผสมวัสดุกันซึม 20 กิโลกรัม กับ น้ำสะอาด อัตราส่วนไม่เกิน 15%
กวดด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งจำนวน 1 รอบ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ขั้นที่ 2 ทาวัสดุกันซึม (ไม่ผสมน้ำ) ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นรองพื้น ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ทั้งให้แห้ง
- ขั้นที่ 3 ทาวัสดุกันซึม (ไม่ผสมน้ำ) ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นที่ 2 ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน แนะนำความหนาของฟิล์มหลังการแห้งตัว
ไม่น้อยกว่า 1 มม.

ปริมาณการใช้งาน

วัสดุกันซึม จำนวน 0.5 - 0.7 กก. ต่อ พื้นที่ 1 ตร.ม. ต่อการทา 1 ชั้น

การเก็บรักษา

- เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดสนิท ไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

เฉดสี




Dark Grey

9002



Grey

9001



White

7000



Dark Green

8002



Green

8001

*เฉดสีอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพิมพ์



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตคลองกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย
โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ ได้ที่
Line: @Deltapaint