

สีเดลต้า

DELTA

GOLD PAINT

เดลต้า โกลด์ เพ้นท์



10 Years Durability



High quality
Pearl pigment
ประกายแวววาว



UV Protection
ป้องกันแสงแดด
ชะลอการซีดจาง

เปล่งปลั่ง ประกายแวววาว ดุจทองคำแท้

เดลต้า โกลด์ เพ้นท์



เดลต้า โกลด์ เพ้นท์ ผลิตจากสีอะคริลิก ผงสีคุณภาพสูง ให้น้ำสีทองดูทองคำแท้ เนื้อสีเรียบเนียนเปล่งประกาย แวววาว ระบาย ยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะสำหรับพื้นผิว ประเภท ปูนฉาบ เหล็ก กระเบื้องแผ่นเรียบ พระพุทธรูป โบสถ์ เจดีย์ ซุ้มฟ้า หรือวัสดุพวกหินทราย

คุณสมบัติพิเศษ

- ผงสีทองคุณภาพสูง สีทองค่าเงาเป็นประกาย
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อรา ทนต่อความเป็นด่างของพื้นปูนได้ดี
- ผสมสารป้องกันรังสี UV ช่วยชะลอการซีดจางของฟิล์มสี

สีทองยุโรป AG123



สีรองพื้น สูตรน้ำมัน



เคลือบนิยมน

เรียบหรู กันสนิม แวววาว เปล่งประกาย

รองพื้น ชนิดพิเศษ

ใช้งานง่าย แห้งไว ช่วยให้สีทองเงา แวววาว



การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- พื้นผิวต้องแห้ง ควรทำความสะอาด เช็ดล้างให้ปราศจากฝุ่นและไขมัน

พื้นผิวเก่า

- ชัดล้างสีเก่าที่หลุดล่อนและเสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างให้สะอาด
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ชัดล้างด้วยน้ำทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ

สำหรับโลหะ

- ให้ใช้แปรงทองเหลืองและกระดาษทรายขัดสนิมออกจากพื้นผิว และทำความสะอาดคราบไขมันฝุ่นละอองออกให้หมด กรณีพื้นผิวมีความมันเงาควรใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ

สำหรับงานไม้

- ให้ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิว จนเรียบสวย อุดปิวรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปูให้เรียบร้อย ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียนแล้วเช็ดทำความสะอาด

การรองพื้น

- พ่นหรือทาด้วยสีรองพื้น กรณีเป็นพื้นผิวปูน ควรรองพื้นด้วยรองพื้นสูตรน้ำ จำนวน 1-2 เที่ยว สำหรับพื้นผิวโลหะ ควรรองพื้นด้วยรองพื้นสูตรน้ำมัน จำนวน 1-2 เที่ยว เพื่อช่วยให้สีทองค่ายึดเกาะบนพื้นผิว ได้ดียิ่งขึ้น

การทาสี

- พ่นหรือทาหน้าด้วย สีทองค่าเดลต้า โกลด์ เพ้นท์ 2-3 รอบ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	พื้นผิววัสดุ	การครอบคลุมพื้นผิว (ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว)	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบ้นได้
สีทองค่า อะคริลิก เรซิน	เงา	ประดู่ลวดลาย โลหะ เหล็ก อลูมิเนียม ปูน ไม้	50 - 55	สัดส่วนการผสมทา สี : กันเนอร์ 3A (2 : 1) สัดส่วนการผสมพ่น สี : กันเนอร์ 3A (1 : 1)	10 - 15 นาที	16-24 ชั่วโมง
สีรองพื้น อะคริลิก เรซิน	เหลือบเงา		25 - 30	สัดส่วนการผสมทา สี : กันเนอร์ 3A (1 : 1) สัดส่วนการผสมพ่น สี : กันเนอร์ 3A (1 : 1)	10 - 15 นาที	16-24 ชั่วโมง



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาคีว เขตคลองเตย กทม. 10520 ประเทศไทย
โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถดูข้อมูลหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่
Line: @Deltapaint