

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพพิเศษ สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อการขัดถูได้มากยิ่งขึ้น ไม่มีส่วนผสมจากสารตะกั่ว ปรอทและโลหะหนัก ฟิล์มสียึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อต่างในปูน ด้านทานเชื้อรา เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ พื้นผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับภายในอาคาร

คุณลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความหนาฟิล์มเปียก	100-110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีแห้ง	35-40 ไมครอน
วิธีใช้งาน	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10-15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | ● ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไข |
| พื้นผิวปูนเก่า | ● ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | ● ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างเดลต้าหรือสีรองพื้นพิเศษ ท็อปเทค ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว |
| | ● ทาทับด้วยสีน้ำเดลต้า เมจิก คูล ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | ● ทาสีรองพื้นสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า จำนวน 1 เที่ยว |
| | ● ทาทับด้วยสีน้ำเดลต้า เมจิก คูล ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว |

การเก็บรักษาและความปลอดภัย

- | | |
|-------------------------|--|
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | ● ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน |
| | ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ |
| | ● ในกรณีกระเด็นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที |
| อายุจัดเก็บผลิตภัณฑ์ | ● 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส |

มาตรฐานอ้างอิง

- 2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
- 2514-2564 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์